



JURAPERLE JW 1-2

Vorkommen

Der hochwertige Calcit mit feinkristallin-dichter Struktur für unsere JURAPERLE-Produkte wird durch den Abbau eines Naturvorkommens aus dem oberen Weißjura in Blaubeuren bei Ulm gewonnen.

Gesteins-Analyse

CaCO ₃	(DIN EN 15309)	98	%
MgCO ₃	(DIN EN 15309)	0,3	%
Fe ₂ O ₃	(DIN EN 15309)	0,1	%
Al ₂ O ₃	(DIN EN 15309)	0,1	%
SiO ₂ (Silikate)	(DIN EN 15309)	0,3	%
Flüchtige Anteile bei 105°C	(DIN EN ISO 787-2)	< 0,2	%
Glühverlust	(DIN EN 459-2)	42,9	%
HCl-Unlösliches	(DIN EN ISO 3262-5)	0,4	%

Physikalische Daten

Rohdichte	(DIN EN ISO 787-10)	2,7	g/cm ³
Schüttdichte	(DIN EN ISO 787-11)	1,4	g/cm ³
Härte nach Mohs		3	

Siebanalyse nach DIN EN 933-10

Siebrückstand bei	1,0 mm	> 95	%
	2,0 mm	< 15	%

Die angegebenen Daten sind Durchschnittswerte, die aus zahlreichen Messungen resultieren, ohne Rechtsverbindlichkeit.



JURAPERLE JW 2-3

Vorkommen

Der hochwertige Calcit mit feinkristallin-dichter Struktur für unsere JURAPERLE-Produkte wird durch den Abbau eines Naturvorkommens aus dem oberen Weißjura in Blaubeuren bei Ulm gewonnen.

Gesteins-Analyse

CaCO ₃	(DIN EN 15309)	98	%
MgCO ₃	(DIN EN 15309)	0,3	%
Fe ₂ O ₃	(DIN EN 15309)	0,1	%
Al ₂ O ₃	(DIN EN 15309)	0,1	%
SiO ₂ (Silikate)	(DIN EN 15309)	0,3	%
Flüchtige Anteile bei 105°C	(DIN EN ISO 787-2)	< 0,2	%
HCl-Unlösliches	(DIN EN ISO 3262-5)	0,4	%

Physikalische Daten

Rohdichte	(DIN EN ISO 787-10)	2,7	g/cm ³
Schüttdichte	(DIN EN ISO 787-11)	1,4	g/cm ³
Härte nach Mohs		3	

Siebanalyse nach DIN EN 933-10

Siebrückstand bei	2,0 mm	> 85	%
	3,15 mm	< 15	%

Die angegebenen Daten sind Durchschnittswerte, die aus zahlreichen Messungen resultieren, ohne Rechtsverbindlichkeit.



JURAPERLE JW 4 - 6

Vorkommen

Der hochwertige Calcit mit feinkristallin-dichter Struktur für unsere JURAPERLE-Produkte wird durch den Abbau eines Naturvorkommens aus dem oberen Weißjura in Blaubeuren bei Ulm gewonnen.

Gesteins-Analyse

CaCO ₃	(DIN EN 15309)	98	%
MgCO ₃	(DIN EN 15309)	0,3	%
Fe ₂ O ₃	(DIN EN 15309)	0,1	%
Al ₂ O ₃	(DIN EN 15309)	0,1	%
SiO ₂ (Silikate)	(DIN EN 15309)	0,3	%
Flüchtige Anteile bei 105°C	(DIN EN ISO 787-2)	< 0,2	%
HCl-Unlösliches	(DIN EN ISO 3262-5)	0,4	%

Physikalische Daten

Rohdichte	(DIN EN ISO 787-10)	2,7	g/cm ³
Schüttdichte	(DIN EN ISO 787-11)	1,4	g/cm ³
Härte nach Mohs		3	

Siebanalyse nach DIN EN 933-10

Siebrückstand bei	4,0 mm	> 85	%
	6,3 mm	< 15	%

Die angegebenen Daten sind Durchschnittswerte, die aus zahlreichen Messungen resultieren, ohne Rechtsverbindlichkeit.